Silistoband einseitig, selbstklebend 518260B

Klebstoff:	Acrylat-Dispersion lösemittelfrei
Klebstoffträger:	Kraftpapiergelb
Abdeckmaterial:	Silikonpapierbraun
Klebkraft (DIN EN 1939):	ca. 35N/25mm
Stärke (ohne Abdeckung):	ca. 0,28mm
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (S_d-Wert)	41 [m]
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C
Alterungsbeständigkeit:	sehr gut
Verarbeitungstemperatur:	ab –10°C

Verarbeitungshinweise:

Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub und fettfrei sein. Zudem darf der Untergrund keine Klebstoffe abweisen. Vor der Verklebung sind die Untergründe und Bahnen zu reinigen und es müssen Klebetests durchgeführt werden. Fertiggestellte Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden und nicht unter dauerhafter mechanischer Belastung stehen. Falten und Spannungen in den Bahnen und im Band müssen durch Einscheiden und anschließendes Verkleben entspannt werden. Bei OSB Plattenstößen empfehlen wir das andrücken mit einer Hartgummiwalze.
Ungewöhnliche Belastungen sind zu vermeiden.Die Verklebung darf nicht auf mehrlagigen Bahnen oder Untergünden stattfinden, welche keine ausreichende innere Festigkeit besitzen. Verklebungen im Sauna- und Schwimmbadbau führen zum Verlust der Gewährleistung.

Bei einer nicht sach- und fachgerechten Verarbeitung und wenn die Voraussetzungen für eine sichere Verklebung nicht erfüllt sind (schlechte Unterkonstruktion), kann dies zum Erlöschen der Gewährleistung führen.

Trennpapier lösen | mittig auf die Überlappung ausrichten und fixieren | stufenweise Trennpapier abziehen, zug- und faltenfrei verkleben | anschließend fest und kräftig anreiben | bei Einblasdämmung empfehlen wir die Bahn in Sparrenrichtung zu verlegen. Die Verklebung erfolgt dann imSparrenbereich, die Lattung ist vor dem Einblasen der Dämmung aufzubringen.